



Scanstone AB  
Arkelstorpsvägen 20, 291 94 KRISTIANSTAD

Produkttyp: Kantsten av natursten för utomhusbruk  
Referens till Prestandadeklaration:  
1343 -130620

Ursprungskordinater:  
Goushanhoucun, Shaizi, Wendeng, Shangdong, China

**SS-EN 1343 - 2012**

Kantsten av natursten för utomhusbruk

Material: 359 - Pisagranit ljusgrå

<b><u>Egenskap/metod</u></b>	<b><u>Resultat</u></b>	<b><u>Standard</u></b>
Böjdraghållfasthet (Mpa)		
Medelvärde	16,3 Mpa	SS-EN 12372
Standardavvikelse	1,2 Mpa	SS-EN 12372
Vattenabsorption	0,2 Vikt %	SS-EN 13755
Densitet	2610 kg/m <sup>3</sup>	SS-EN 13755