

CE 13

Scanstone AB
Arkelstorpsvägen 20, 291 94 KRISTIANSTAD

Produkttyp: Gatsten av natursten för utomhusbruk
Referens till Prestandadeklaration:
1342 -130620

Ursprungskordinater:
Nr. 4985 - Tarronha ou Bouca do Fojo - Roriz - Santo Tirso - Porto

SS-EN 1342 - 2012

Gatsten av natursten för utomhusbruk

Material: Roritz

<u>Egenskap/metod</u>	<u>Resultat</u>	<u>Standard</u>
Böjdraghållsfasthet (Mpa)		
Medelvärde	16,3 Mpa	SS-EN 12372
Standardavvikelse	1,7 Mpa	SS-EN 12372
Vattenabsorption	0,2 Vikt %	SS-EN 13755